

## PC032 - Dubbelhäftande Tejp Allround

<b>Beskrivning</b>	Denna dubbelhäftande tejp består av en Polypropylenfilmbärare och ett hotmelthäftämne.
<b>Produktegenskaper</b>	Tejpen har mycket god tack och vidhäftning på de flesta ytor, även på ojämna och oregelbundna ytor såsom trä, textilier och betong. Den har också god vidhäftning på lågenergiytor såsom vissa plaster.
<b>Specifikationer</b>	Uppfyller EU-direktiv 2002/95/EC (RoHS). Registrerad i IMDS
<b>Applikationer</b>	Allround monteringsstejp för mattläggning och fastsättning av olika föremål. Passar tillsammans med de flesta material, men inte på PVC-ytor, då den inte är mjukgörarbästandig. Tejpen ska inte användas utomhus eller utsättas för solljus.
<b>Lagring och hantering</b>	1 års lagringstid om produkten förvaras i originalemballage och i normal rumstemperatur, skyddad mot solljus.
<b>Applikerings tips</b>	Ytan ska vara ren och fri från fett, damm och smuts. För rengöring rekommenderas Isopropanol. Tejpen ska appliceras med erforderligt tryck.

### TEKNISKA EGENSKAPER

<b>Bärare</b>	PP-film	
<b>Häftämne</b>	Syntetgummi	
<b>Färg</b>	Vit	
<b>Liner</b>	Papper gult, silikoniserat	
<b>Åldringsbeständig</b>	Ja	
<b>Tjocklek Bärare</b>	0,05 mm	1,97 Mils
<b>Tjocklek Totalt</b>	0,115 mm	4,53 Mils
<b>Häftförmåga mot stål</b>	20 N/25mm	4,57 Lbs/inch
<b>Häftförmåga mot stål, Stängd sida</b>	25 N/25mm	5,71 Lbs/inch
<b>Statisk skjuvning 23°C</b>	0,5 kg/625mm <sup>2</sup>	1,14 Lb/inch <sup>2</sup>
<b>Statisk skjuvning 23°C, Stängd sida</b>	0,5 kg/625mm <sup>2</sup>	1,14 Lb/inch <sup>2</sup>
<b>Draghållfasthet, längd</b>	50 N/25mm	11,4 Lbs/inch
<b>Töjning, längd</b>	600 %	
<b>Användningstemperatur</b>	Mellan 0 och 60 °C	Mellan 32 och 140 °F
<b>Applikerings temperatur</b>	Minimum 10 °C	Minimum 50 °F

Ansvarsfriskrivning: Värderna som återges i detta dokument är endast medelvärden. Av juridiska skäl betonar vi att informationen om detta är tillgänglig "som den är" och att Stokvis Tapes, ett ITW-företag, inte lämnar några garantier vad gäller korrektheten och fullständigheten eller tolkningarna som görs på grundval av denna information.

Se våra gällande leveransvillkor. Varje användare ansvarar själv för att testa och avgöra produktens lämplighet för avsedd användning och ska i samband med detta räkna med alla risker och skyldigheter. Stokvis Tapes ansvarar inte för skador till följd av produktens olämplighet. Många faktorer utom Stokvis Tapes kontroll kan påverka produktens användning och prestanda i en viss tillämpning, inklusive förhållandena under vilka produkten används och tids- samt miljöförhållandena under vilka produkten förväntas användas. Då dessa faktorer är unika för användarens kunskap och kontroll, är det viktigt att användaren utvärderar Stokvis Tapes produkt för att avgöra om den passar för ett visst ändamål och är lämpad för användarens tillämpningsmetod.

Informationen är tillgänglig för användaren för påseende, kopiering och distribuering på villkor att Stokvis Tapes, ett ITW-företag, alltid citeras som källa. Informationen är endast avsedd för upplysande och icke-kommersiell användning.

Immateriell egendom: Stokvis Tapes, ett ITW-företag, förbehåller sig alla rättigheter för detta dokument samt informationen som finns häri. Återgivande, användning eller avslöjande till tredje part utan uttryckligt medgivande är strängt förbjudet.

#### Stokvis Tapes Sverige AB

Zinkgatan 6  
Box 769  
601 17 Norrköping  
tel +46 - (0)11 280400  
fax +46 - (0)11 280410  
www.stokvistapes.se  
info@stokvistapes.se

