

# LIM & LERA



## EGENSKAPER

Till murning av eldfast sten

Montering av rökkanaler

### Beskrivning - Användningsområden

Hey'di Lim & Lera är ett torrbruk på basis av eldfast cement som används till murning av eldfast sten och rökkanaler i skorstenar, montering av rökinföringar rökrör och sotluckor i rökkanaler m.m. Brukstemperatur bör ligga mellan +10 och +20° C. Lägsta temperatur är +6 °C, detta gäller även underlaget.

### Förarbete - Underlag

Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskraven och vid tidpunkten för utförandet gällande AMA Hus. Ytan måste vara vara ren, torr och fri från fett och damm, fri från lösa partiklar, cement, damm, färg, olja, fett och andra föroreningar som kan minska vidhäftningen. Sugande ytor skall förvattnas, men undgå vattenfilm på ytan när bruket appliceras.

### Blandning

Mindre mängder kan blandas för hand. Större mängder blandes blandarvisp. Håll först rent vatten i blandarkaret, därefter Hey'di Lim & Lera. Tag 1-1,2 liter till 4,5 kg Hey'di Lim & Lera. Blandningstid ca. 2 minuter till en jämn, klumpfri massa. Extra cement får ej tillsättas.

### Utförande - Torktid (vid 20 °C, 50 % RF)

Hey'di Lim & Lera lägges ut, eller appliceras med en murslev, stål eller träbräde. Normal fogtjocklek vid eldfast murning är 2 mm eller mindre. Fulla fogar rekommenderas i eldstaden. Blandad massa skall användas inom 1-2 timmar beroende av temperatur. Späd inte med mer vatten då massan börjat härda. Applicera inte bruket i temperatur under +6 °C. Hey'di Lim & Lera skall härda i minst 2 veckor innan eldstaden tas i bruk. Verktyg rengörs med vatten.

### Åtgång

1 kg torrbruk ger ca. 0,6 liter färdig massa.

### Lagring

Lagras torrt. Bäst bruksegenskaper inom 2 år från produktionsdatum.

### Förpackning

5 kg påse

# LIM & LERA

**TEKNISK DATA (20 °C, 50 % RF):**

Materialåtgång:	1 kg torrbruk ger ca 0,6 liter färdig massa.
Vattenmängd:	ca. 1,1-1,3 liter/5 kg
Temperatur i luft och underlag:	+10 °C - 20 °C
Bruktid:	Ca. 1-2 timmar
Tryckhållfasthet efter 1 dygn:	4-6 MPa
Tryckhållfasthet efter 28 dygn:	12-15 MPa
Lagring:	2 år från produktionsdatum i obruten förpackning. Förvaras torrt.
Förpackning:	5 kg påse

**PRODUKTKODER:**

Artikelnummer:	1431 - 4,5 kg (utgår snart)
	1432 - 5 kg
GTIN nummer:	7054150014311 (utgår snart)
	7054150014328
Revisionsdatum:	2023.03.21

Hey'di AB är en produktleverantör och våra rekommendationer är inte en projektering av lösningar. Våra medarbetare är alltså inte projektledare och kunden måste alltid rådgöra med de som utför och projekterar projektet. De projekterande och utförande personerna måste alltid läsa produktens datablad som beskriver vad produkten ska användas till. Vägledning från anställda vid Hey'di AB ges på grundval av det angivna faktumet och ges utan kostnad. Vägledningen binder inte Hey'di AB, eftersom det är den projekterande och utförande personen som har ett sådant ansvar. Hey'di AB ansvarar inte för vare sig saknad/felaktigt utförande eller saknad/felaktiga tekniskalefterföljande förändringar gällande respektive projekt etc.

**HEY'DI AB**

Adress: Nya Torg 10,  
243 30 Höör  
Telefon: (+46) 0413-275 10  
E-post: [heydi@heydi.se](mailto:heydi@heydi.se)  
[www.heydi.se](http://www.heydi.se)