



BOSTIK

H565

GLASS'N'SEAL MULTI HÖGMODULÄR GLASIL OCH MULTIHYBRID

2024-01-26

TEKNISKT DATABLAD

FÖRDELAR

- Neutral härdning
- Nästan luktfri
- Perfekt vidhäftning utan primer på de flesta underlag, inklusive fuktiga underlag
- God tålighet mot UV-strålning och väder
- Övermålningsbar med vattenbaserade färger

PRODUKTBESKRIVNING

BOSTIK H565 GLASS'N'SEAL MULTI är en högmodulär multi hybridfogmassa för inomhus- och utomhus bruk.

ANVÄNDNING

BOSTIK H565 GLASS'N'SEAL MULTI är framtagen som en tålig fogmassa för glasering och fasadapplikationer.

BRUKSANVISNING

Fogar med rätt storlek kan absorbera de kringliggande byggmaterialens rörelser. Fogens djup måste ha rätt storlek i förhållande till fogens bredd. Som regel bör förhållandet mellan fogens bredd och djup vara 1:1 vid en bredd på upp till

10 mm, och minst 5 mm i djup eller bredd. För fogar som är bredare än 10 mm bör djupet vara lika med bredden delat med 3 plus 6 mm.



TEKNISKA DATA

Vid 100% töjning	DIN 53504 S2	0,27 N/mm ²
Appliceringshastighet	@ Ø3 mm/6,3 bar	100 g/min
Applicerings temperatur		+5°C till +40°C
Bas		Hybrid
Härdningstid	@ +23°C/50% RH	3 mm/24h
Densitet	ISO 1183-1	1,50 g/ml
Flöde	ISO 7390	< 2 mm
Fogörörlighet		20%
Shore A-hårdhet	DIN 53505 / ISO 868	40
Skinnbildning	DBTM 10.00	30 minuter @

Dessa värden motsvarar typiska egenskaper och kan variera med +/- 3 %

BEGRÄNSNINGAR

- Ej lämplig för underlag av PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mjuka plaster, neopren och bitumen
- Ej lämplig för natursten och speglar
- Ej lämplig i kombination med klor (simbassänger)

FÖRBEREDSELSE YTBEHANDLING

Användningstemperatur +5 °C till +40 °C (beroende på omgivning och underlag). Underlaget måste vara fast, rent, torrt och fritt från fett och damm. Rengör underlag.

BOSTIK H565 GLASS'N'SEAL MULTI har perfekt vidhäftningsförmåga utan primer på de flesta icke-porösa underlag. Porösa underlag måste förbehandlas med **BOSTIK PRIMER 5075**.

Testa alltid vidhäftningsförmågan innan användning. Använd **BOSTIK T500 FINISHING SOAP** för att släta ut fogen.

ÖVERMÅLNING

BOSTIK H565 GLASS'N'SEAL MULTI är övermålningsbar med vattenbaserade färger när fogen torkat. Vi rekommenderar att du testat att produkten är kompatibel med färgen innan du använder den.

RENGÖRING

Verktyg bör tvättas med vatten efter användning. Händer bör tvättas med tvål och vatten.

LAGRINGSTID

I öppnad förpackning, + 5°C and + 25°C, är lagringstiden 18 månader från produktionsdatum, ska förvaras torrt.

HÄLSA & SÄKERHET

Alla användare måste läsa och förstå säkerhetsdatabladet innan de använder produkten. Säkerhetsdatabladet kan fås på begäran och finns tillgängligt på tillverkarens webbsida.

CERTIFIERINGAR

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20HM
- EN 15651-2: G-CC 20HM
- A+ French VOC Regulation

All information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserade på vår bästa kunskap och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hur produkten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi fransäger sig oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser, vilka har inlämnats till den nederländska handelskammaren.

Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09
Helsingborg
Tel: +46 (0) 42 19 50 00
www.bostik.se



BOSTIK SMART HJÄLP

Digital smart hjälp
www.bostik.se

Smart hjälp
+46 (0) 42 19 50 00



